


Características

Campo de aplicação	circuitos de pressão média com condições de instalação apertadas
Características especiais	raio de curvatura apertado
Norma	EN 857 2SC
Camada interna	borracha sintética, resistente ao óleo
Reforço	dois reforços trançados de fio de aço altamente resistente à tração
Camada externa	borracha sintética, resistente ao óleo e às intempéries
Cor	preto
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura máx.	100 °C
Alteração do comprimento	+2 % a -4 %
Fluidos	óleo mineral óleo à base de poliglicol água (0 °C até +70 °C) emulsões de óleo/água

Customs tariff number 40092100



Indicação

A alteração de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob pressão operacional máxima.

Artigo

Designação	DN*	Tamanho	Polegada	Ø interno min.	Ø interno máx.	Ø Reforço min.	Ø Reforço máx.	Ø externo máx.	Pressão operacional	Pressão de ensaio	Pressão de ruptura	Raio de curvatura mín.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
KP 206	6	4	1/4"	6.4	6.9	10.6	11.7	14.2	400	800	1600	75
KP 208	8	5	5/16"	7.9	8.5	12.1	13.3	16	350	700	1400	85
KP 210	10	6	3/8"	9.5	10.1	14.4	15.6	18.3	330	660	1320	90
KP 213	12	8	1/2"	12.7	13.5	17.5	19.1	21.5	275	550	1100	130
KP 216	16	10	5/8"	15.8	16.7	20.5	22.3	24.7	250	500	1000	170
KP 220	19	12	3/4"	18.8	19.8	24.6	26.4	28.6	215	430	860	200
KP 225	25	16	1"	25.4	26.4	32.5	34.3	36.6	165	330	660	250

DN = diâmetro nominal
DN* = diâmetro nominal

PHN 200	Capa para prensar para mangueira com trançado
PHD 100	Capa para prensar para mangueira com trançado